

**Référence: HPCPTFEL
Teflon liquide**

Résine de montage et d'étanchéité au PTFE.

Homologation pour le gaz (AGA n° 5047) pression < 10 bars

Homologué pour l'eau potable (KTW-DVGW)

-Description et domaine d'application :

Résine méthacrylate anaérobie au PTFE formant un film élastique garantissant une parfaite étanchéité au gaz, au GPL, à l'air comprimé et à l'eau.

Remplace les pâtes à joints et les rubans d'étanchéité pour les tubes et raccords.

Garde toutes ses propriétés de - 55°C à + 155°C.

Grande facilité au montage grâce au tube applicateur original.

Résiste aux vibrations.

-Nature chimique et caractéristiques physiques :

Aspect : liquide thixotrope.

Couleur : blanche.

Odeur : résine.

Inflammabilité : > 100°C.

Sans solvant.

-Mode d'emploi :

Au moment du montage, appliquer la résine pour faire l'étanchéité.

Manipulable : 20 – 40 minutes.

Prise finale : 5 à 10 heures.

Résistance à la rupture : > 100%.

Diamètre maxi du filet : M80.

Aspect : liquide thixotrope.

Couleur : blanche.

Odeur : résine.

Inflammabilité : > 100°C.

Sans solvant.

-Conditionnement :

Flacon accordéon de 75ML.

