

**Référence: HPCMSSCREEN  
Colle Pare-Brise**

Mastic Polymère, colle et assemble.

Résistance cisaillement : 2.5Mpa - Résistance rupture : 4Mpa - Allongement rupture : 250% - Temps de montage : 10min à 23°C.

**-Description et domaine d'application :**

Mono-composant

Ne nécessite pas d'utilisation de primaire\*

Ne contient pas d'isocyanates

Non bullant, non coulant et non filant

Prise rapide ( high tack )

Basse conductivité

Protège contre la corrosion

Domaines d'applications :

Collage-Assemblage-Etanchéité des vitres fixes et des éléments de carrosserie dans les voitures, camions, bus, trains, matériel agricole et de chantier, industrie aéronautique et navale, construction métallique.

**-Nature chimique et caractéristiques physiques :**

Densité : +/- 1,52 g/ml

Dureté Shore A : +/- 65

Résistance au cisaillement : +/- 2,5 Mpa

Resistance à la rupture : +/- 4 MPa

Allongement à rupture : 250%

Temps montage : 10 min. à 23°C et 50% HR

Réticulation : 3 mm/24H à 23°C et 50% HR

Résistivité : > 1010 ohm X cm

Coloris : noir

**-Mode d'emploi :**

Application sans primaire sur des surfaces propres, sèches, non rouillées et non grasses.

Pour le collage de vitrages fixes nettoyer au préalable la surface du verre et de la tôle au moyen d'un dégraissant.

Les traces d'anciens joints doivent être totalement éliminées, la compatibilité avec des produits de natures chimiques différentes peut poser de graves problèmes d'adhérence.

Réaliser une découpe en V de la canule et la visser sur la cartouche. Appliquer le mastic au moyen de pistolets manuels ou pneumatiques. Le cordon de colle doit être continu et d'épaisseur constante.

Le joint doit avoir une hauteur et une base adaptées à la superficie d'assemblage, en évitant de déposer une épaisseur supérieure à 15 mm.

Apposer le pare-brise à l'aide de ventouses pour faciliter le bon positionnement. S'assurer du bon contact du joint en exerçant une légère pression sur la périphérie du pare-brise.

Nettoyage du matériel : Frais avec du white-spirit. Sec avec un décapant Joints et Peintures.

**Référence: HPCMSSCREEN  
Colle Pare-Brise**

**Sécurité :** Produit destiné à un usage professionnel. Dans les conditions de mise en œuvre décrites ci-dessus, les véhicules n'ayant subi aucunes modifications ou réparations lourdes depuis leur sortie d'usine, et ne présentant pas de défaut de série identifiable, peuvent-être remis en service après 3 heures. Consulter la fiche de donnée de sécurité, disponible sur demande.

**-Conservation et stockage :**

18 mois en emballage fermé d'origine, au sec et entre +5°C et +25°C

**-Conditionnement:**

Cartouche de 300 ML/440 GR. Carton de 12.

Étant donné la grande diversité de surfaces rencontrées dans l'industrie, nous conseillons toujours un essai de compatibilité et d'adhérence préalable. Le séchage de certaines peintures synthétiques pourrait être ralenti au contact du mastic-colle.

Les renseignements contenus dans cette fiche ont pour but de vous conseiller, ils rendent compte d'essais effectués avec un souci d'objectivité, mais n'impliquent aucun engagement de quelque sorte que ce soit de notre part. Le mastic –colle est conforme au standard USA – FMVSS 208/212 concernant la pose de vitrage fixes sur des véhicules.

**SYNAPSE déclaration 275006.1**

**UFI : THJ0-N0HS-D00Y-3MTW**

